

Полиуретановый однокомпонентный клей КДКБ

ОПИСАНИЕ

1К ПУР-клей «КДКБ» - влагоотверждаемый реактивный клей на основе полиуретана с высокой водо- и температуростойкостью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей для клееного бруса применяется для склеивания:

- Конструкционного бруса из цельной древесины;
- Двух-, трехслойных балок;
- Стандартизированной клееной древесины;
- Клееных стеновых и поточных панелей, используемых для деревянного домостроения методом сборно-щитового строительства;
- Крестообразных балок, балок для блочных домов.

Также «КДКБ» используется на линиях с периодическим типом прессования. Клей обладает отличной технологичностью, быстро затвердевает, может быть использован на высокопроизводительных автоматических производственных линиях.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид, визуально	Жидкость от коричневого цвета без видимых посторонних включений
Вязкость при плюс 25°C, мПа·с	150-300
Плотность при 25°C, кг/м ³	4000-8000
Содержание NCO групп, %	8-16
Сухой остаток, %	35-40
Жизнеспособность, мин (тонкий слой, после орошения водой, при 25°C)	3-150
Минимальное время в прессе, мин при 25°C	10-120
Время полного отверждения, мин при 25°C	20-600
Гарантийный срок хранения, мес	6 месяцев с даты изготовления

Данные по жизнеспособности клея, времени в прессе и полному отверждению указаны на основании лабораторных исследований. Для получения данных использования «КДКБ» в условиях производства, проведите испытания тестовых образцов.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Температура воздуха	°C	20 ± 2
Относительная влажность воздуха	%	≤ 80

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с данным продуктом необходимо строго соблюдать все меры предосторожности. Избегать попадания на кожу, слизистые оболочки глаз.

Контакт с кожей или слизистой оболочкой глаз может вызвать раздражение. При попадании компонентов в глаза необходимо их промыть водой в течение 15 минут и обязательно обратиться к врачу, при попадании на открытые участки кожи – следует удалить ватным тампоном и тщательно вымыть теплой водой с мылом.

Клей «КДКБ» является безопасным материалом и не выделяет в процессе эксплуатации при обычных условиях токсичных веществ.

Транспортировка и хранение

Перевозка осуществляется всеми видами транспорта крытого типа в условиях, исключающих увлажнение, загрязнение, механические повреждения тары и воздействие солнечных лучей. Перевозку и хранение клея «КДКБ» следует осуществлять при температурах не ниже +5 °С и не выше +30°С.

Установленный срок годности 6 месяцев (при условии хранения в сухом отапливаемом помещении в герметично закрытой оригинальной упаковке). По истечении срока годности состав подлежит проверке на соответствие требованиям действующих ТУ и, в случае подтверждения его пригодности, может быть использован по назначению.

Юридическая справка

Техническое описание и рекомендации по применению и утилизации материалов даны на основании лабораторных испытаний и практического применения при условии правильного хранения и нормальных условиях нанесения в соответствии с рекомендациями ООО «Экотермикс».

Завод не имеет возможности контролировать процесс хранения, нанесения, условий эксплуатации готовых изделий и несет ответственность только за качество материала при поставке его потребителю и гарантирует его соответствие нашим стандартам.

Завод не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате некорректного применения данного продукта. Гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации.