Полиуретановый однокомпонентный клей ЭТМ Стретч

ОПИСАНИЕ

Полиуретановый однокомпонентный эластичный клей ЭТМ Стретч используется для склеивания поролона с различными материалами. Отверждается при комнатной температуре.
В отвержденном виде устойчив к воздействию воды, бытовых химических средств.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для промышленного производства, используется для склеивания эластичного пенополиуретана (поролона) с фиброй, целлюлозой. Возможно также склеивание слоев поролона между собой, или целлюлозы с фиброй.
Основные преимущества:

- низкая вязкость;
- удобство при нанесении (вручную либо с использованием распылительного пистолета);
- эластичность получаемого клеевого шва;
- экономичный расход.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Содержание изоцианатных групп, %	2,0-2,5
Жизнеспособность, мин	50-60
Вязкость при плюс 25°С, мПа·с	150-300
Сухой остаток, %	35-40
Гарантийный срок хранения, мес	12 месяцев с даты изготовления

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		
Температура воздуха	°С	20 ± 2
Относительная влажность воздуха	%	≤ 80

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с данным продуктом необходимо строго соблюдать все меры предосторожности.
Избегать попадания на кожу, слизистые оболочки глаз.
Контакт с кожей или слизистой оболочкой глаз может вызвать раздражение. При попадании компонентов в глаза необходимо их промыть водой в течение 15 минут и обязательно обратиться к врачу, при попадании на открытые участки кожи – следует удалить ватным тампоном и тщательно вымыть теплой водой с мылом.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35

Клей ЭТМ Стретч является безопасным материалом и не выделяет в процессе эксплуатации при обычных условиях токсичных веществ.

Транспортировка и хранение

Перевозка осуществляется всеми видами транспорта крытого типа в условиях, исключающих увлажнение, загрязнение, механические повреждения тары и воздействие солнечных лучей. Перевозку и хранение клея ЭТМ Стретч следует осуществлять при температурах не ниже +5 °С и не выше +30°С.
Установленный срок годности 12 месяцев (при условии хранения в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке). По истечении срока годности состав подлежит проверке на соответствие требованиям действующих ТУ и, в случае подтверждения его пригодности, может быть использован по назначению.

Юридическая справка

Техническое описание и рекомендации по применению и утилизации материалов даны на основании лабораторных испытаний и практического применения при условии правильного хранения и нормальных условиях нанесения в соответствии с рекомендациями ООО «Экотермикс».
Завод не имеет возможности контролировать процесс хранения, нанесения, условий эксплуатации готовых изделий и несет ответственность только за качество материала при поставке его потребителю и гарантирует его соответствие нашим стандартам.
Завод не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате некорректного применения данного продукта. Гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35