ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург, Набережная реки Смоленки, дом 14, корпус А, офис 69
Тел: 8 800 350-71-35 Email: opt@ecotermix.ru

Версия: 2.0 **Дата публикации:** 31.01.2026

КАСТА 6406 марка 90

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Двухкомпонентный полиуретановый эластомерный компаунд, отверждающийся при комнатной температуре. Материал обладает низкой вязкостью, высокой текучестью и обеспечивает точное воспроизведение рельефа и геометрии исходной формы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Система применяется для устройства:

- изготовление эластичных форм и матриц;
- производство технических полиуретановых изделий;
- литье деталей сложной геометрии;
- прототипирование и мелкосерийное производство;
- изготовление уплотнительных и амортизирующих элементов.

СОСТАВ:

Компонент А — смесь полиэфиров с функциональными добавками.
Компонент Б — полиуретановый преполимер.

Физические свойства компонентов:

	Единицы измерения	Компонент А	Компонент Б	Метод
Динамическая вязкость	мПа·с	≤ 1500 (25°С)*	≤ 450 (25°С)**	*ГОСТ 25271-93 **ASTM D 4889
Плотность	г/см^3	1,0-1,2 (25°С)*	1,1-1,25 (25°С)**	*ГОСТ 15139-69 **ASTM D 891
Срок хранения	мес	6	6	

Соотношение компонентов при переработке[1]

	Название	Массовая часть
Компонент А	КАСТА 6406	100
Компонент Б	Преполимер[2]	60

Характеристики реакции при рекомендуемых условиях[3]

	Значение
Время жизни, мин	5 – 15
Время постотверждения, ч	5
Время до эксплуатации, суток	7
Твердость по Шору А, усл.ед.	95 ± 5
Прочность при растяжении, Мпа	6

Данные, указанные в настоящей памятке, носят исключительно информационный характер и не могут служить обоснованием юридических гарантий свойств материала. Указанные данные являются ориентировочными и не представляют собой спецификации или, соответственно, гарантированных свойств. Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние при переработке и использовании наших материалов, они не освобождают перерабатывающее предприятие от собственных испытаний и опытов. Соответствующим образом защищённые права, а также существующие законы и предписания, должны соблюдаться получателем нашей продукции под собственную ответственность.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург, Набережная реки Смоленки, дом 14, корпус А, офис 69
Тел: 8 800 350-71-35 Email: opt@ecotermix.ru

Версия: 2.0 **Дата публикации:** 31.01.2026

КАСТА 6406 марка 90

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Относительное удлинение при разрыве, %	≤ 110

[1] Допускается небольшое отклонение в соотношении, но не более 5%.
[2] Или его аналог, применение которого согласовано с техническим отделом ООО «Экотермикс».
[3] Данные относятся к испытаниям, проводимым в соответствии с документацией производителя с использованием лабораторной мешалки. Температура компонентов – 25±0.5°C, скорость вращения мешалки – 200-500 об/мин. Время перемешивания 10-20 секунд. Соотношение 100:60. Материал замешивается в стакане, затем выливается в тарелку (слой заливки не более 1 см).
Все приведенные значения напрямую зависят от условий переработки, их следует рассматривать как ориентировочные.

Условия переработки

	Значение
Температура воздуха, °C	≥ +10
Температура основания / формы, °C	от +15 до +20
Влажность основания, %	≤ 3
Относительная влажность воздуха, %	60 – 75
Конденсация влаги	не допускается

Критическое требование: любой контакт компонентов с влагой **недопустим.**

Технологические рекомендации

Компонент А перед применением тщательно перемешать
При кристаллизации (t <15°C):

- нагреть до 40–60°C (без открытого пламени);
- выдержать до полной раскристаллизации.

После перемешивания:

- выдержать для дегазации;
- охладить до 20–25 °C.

Технология переработки

Смешение

Оборудование: низкооборотная мешалка (≤300 об/мин)
Последовательность:

- взвесить необходимое количество компонента Б;
- ввести компонент А в соответствии с установленной пропорцией;
- перемешивать 0,5 – 1,5 минуты до однородности, особое внимание уделить перемешиванию возле стенок и дна емкости, в которой осуществляется перемешивание, во избежание непромеса.

Литье

- допускается заливка в открытые или закрытые формы[4]
- температура формы должна составлять от +15 до +20°C в теплое время года, зимой температура формы соответственно должна составлять от +18 до +20°C.
- перед применением рекомендуется обработать поверхность формы разделительной смазкой

[4] при литье в открытую форму, поверхность детали может иметь легкую неровность из-за контакта с влагой из воздуха

Данные, указанные в настоящей памятке, носят исключительно информационный характер и не могут служить обоснованием юридических гарантий свойств материала. Указанные данные являются ориентировочными и не представляют собой спецификации или, соответственно, гарантированных свойств. Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние при переработке и использовании наших материалов, они не освобождают перерабатывающее предприятие от собственных испытаний и опытов. Соответствующим образом защищённые права, а также существующие законы и предписания, должны соблюдаться получателем нашей продукции под собственную ответственность.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург, Набережная реки Смоленки, дом 14, корпус А, офис 69
Тел: 8 800 350-71-35 Email: opt@ecotermix.ru
Версия: 2.0 **Дата публикации:** 31.01.2026

КАСТА 6406 марка 90
ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Режимы отверждения
Стандартный режим
- температура: от +20 до +25°C
- извлечение из формы: через 3 часа
- полный набор свойств: 48 – 72 часа

Очистка оборудования
После работы все оборудование и инструмент, используемые при работе с компаундом, должны быть очищены **до отверждения.** Грубую очистку от остатков производят ножом, скребком и т.п., после чего оборудование и инструмент протирают и промывают растворителями: ацетоном, метиленхлоридом, разбавителями, ксилолом, толуолом.

Условия хранения и транспортировки
- температура хранения: от +10 до +25°C
- защита от влаги обязательна
- хранить в герметичной таре
- избегать замораживания

Срок хранения
6 месяцев со дня изготовления при хранении в герметично закрытой таре. По истечении срока хранения продукт может быть использован после проверки на соответствие требованиям настоящей технической документации.

Требования безопасности
При работе с полиуретановыми компаундами необходимо:
- использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки и пр.);
- обеспечивать вентиляцию рабочего помещения;
- избегать контакта с кожей и влагой.

Работы должны проводиться в соответствии с требованиями промышленной безопасности и действующих санитарных норм.

Данные, указанные в настоящей памятке, носят исключительно информационный характер и не могут служить обоснованием юридических гарантий свойств материала. Указанные данные являются ориентировочными и не представляют собой спецификации или, соответственно, гарантированных свойств. Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние при переработке и использовании наших материалов, они не освобождают перерабатывающее предприятие от собственных испытаний и опытов. Соответствующим образом защищённые права, а также существующие законы и предписания, должны соблюдаться получателем нашей продукции под собственную ответственность.