СЛОЖНЫЙ ПОЛИЭФИР «ЭТМ 1150»

ОПИСАНИЕ

Сложный полиэфир «ЭТМ 1150», являющийся смесью простых полиэфиров и добавок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в качестве исходного материала при изготовлении полиуретановых покрытий, грунтов, наливных полов.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Жидкость от желтого до светло-коричневого цвета без видимых посторонних включений
Гидроксильное число. мгKOH/г	110-180
Вязкость при 25°С, мПа·с	1000-1500
Массовая доля воды, %	<0,10

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		
Температура воздуха	°С	20 ± 2
Относительная влажность воздуха	%	≤ 80

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Храните материалы «ЭТМ 1150» в нераспечатанной оригинальной таре. Материал чувствителен к влаге, воздействию температуры.
- Обеспечьте хранение в сухом помещении, где температура находится в диапазоне от +10°С до +30°С. Избегайте экстремальных температурных условий, включая отрицательные температуры, так как они могут негативно повлиять на качество материала.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на тару с составом «ЭТМ 1150». Экспозиция к солнечному свету может вызвать нежелательные изменения в свойствах материала.
- Соблюдайте срок годности состава «ЭТМ 1150», который составляет 6 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой таре. По истечении этого срока материал может потерять свои характеристики и качество. По истечении срока хранения перед использованием необходимо проверить «ЭТМ 1150» на соответствие нормам.
- Компоненты «ЭТМ 1150» разливают в чистую и сухую металлическую тару (ведра, бочки) ГОСТ Р 54574-2011. Также возможна поставка в пластиковых емкостях объемом 1 м^3.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Данные в листе технической информации нормы носят рекомендательный характер и не могут являться основанием для юридической ответственности, так как в процессе использования материала действуют слишком много факторов, которые невозможно учитывать.
Не допускается самостоятельное внесение сторонних материалов в компоненты «ЭТМ 1150», без консультации с техническими специалистами компании Экотермикс.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35