ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРЕПОЛИМЕР «ЭТМ-ПРЕП Е 29»

ОПИСАНИЕ

Влагоотверждаемый полиуретановый преполимер, являющийся модифицированной смесью изоционатов на основе MDI, простых полиэфиров и добавок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в качестве связующего при изготовлении полиуретановых, мастик, грунтов, антикоррозионных покрытий..
«ЭТМ-ПРЕП Е 29» совместим со многими эластичными и жидкими наполнителями, а также со многими простыми полиэфирами и полиолами. Совместимость следует проверять в отдельных случаях.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Жидкость коричневого цвета
Содержание изоционатных групп, %	23-25
Вязкость при 25°С, мПа·с	140-300
Плотность, г/см^3	0,95-1,20

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ		
Температура воздуха	°С	20 ± 2
Относительная влажность воздуха	%	≤ 80

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Храните материалы «ЭТМ-ПРЕП Е 29» в нераспечатанной оригинальной таре. Материал чувствителен к влаге, воздействию температуры.
- Обеспечьте хранение в сухом помещении, где температура находится в диапазоне от +10°С до +30°С. Избегайте экстремальных температурных условий, включая отрицательные температуры, так как они могут негативно повлиять на качество материала. Хранение при высоких температурах может увеличить вязкость материала. Хранение при температурах ниже рекомендованных может привести к частичной кристаллизации, что может быть решено постепенным нагреванием перед использованием.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на тару с составом «ЭТМ-ПРЕП Е 29». Экспозиция к солнечному свету может вызвать нежелательные изменения в свойствах материала.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35

- Соблюдайте срок годности состава «ЭТМ-ПРЕП Е 29», который составляет 6 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой таре. По истечении этого срока материал может потерять свои характеристики и качество. По истечении срока хранения перед использованием необходимо проверить «ЭТМ-ПРЕП Е 29» на соответствие нормам. При установлении соответствия материал может быть использован по назначению.
- Компоненты системы «ЭТМ-ПРЕП Е 29» разливают в чистую и сухую металлическую тару (ведра, бочки) ГОСТ Р 54574-2011.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПРЕПОЛИМЕРОМ «ЭТМ-ПРЕП Е 29»

При работе с данным продуктом необходимо строго соблюдать все меры предосторожности.

Внимательно изучите текст и предупреждающие обозначения на заводской этикетке. Для получения более подробной информации об опасных компонентах и мерах предосторожности, обратитесь к паспорту техники безопасности, доступному в техническом отделе производителя Экотермикс.

Продукт предназначен только для профессионального использования.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Данные в листе технической информации нормы носят рекомендательный характер и не могут являться основанием для юридической ответственности, так как в процессе использования материала действуют слишком много факторов, которые невозможно учитывать.

Не допускается самостоятельное внесение сторонних материалов в компоненты системы «ЭТМ-ПРЕП Е 29», без консультации с техническими специалистами компании Экотермикс.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35