ПОЛИИЗОЦИАНАТНЫЙ ПРЕПОЛИМЕР «ЭТМ Р 3723»

ОПИСАНИЕ

Компонент Б «ЭТМ Р 3723», являющийся модифицированной смесью изоцианатов на основе MDI, простых полиэфиров и добавок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Ароматический полиизоцианатный преполимер «ЭТМ Р 3723» используется для производства одно- и двухкомпонентных покрытий, грунтов, клеев, а также может использоваться как отвердитель полимерных растворов.
В зависимости от формулы готового продукта, могут быть изготовлены влагоотверждаемые покрытия, грунты-праймеры (в том числе и для использования при заполнении пористых поверхностей), клеи. Производимые с использованием «ЭТМ Р 3723» покрытия имеют высокий показатель защиты от влаги, масла, топлива и других химических реагентов. Могут быть применены для покрытия разных материалов, например, дерева, металла, пластика и прочих.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Жидкость от бесцветного до темно-коричневого цвета без посторонних включений
Содержание изоцианатных групп, %	14-18
Вязкость при 25°С, мПа·с	1000-2000
Плотность, г/см^3	1,10-1,25

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		
Температура воздуха	°С	20 ± 2
Относительная влажность воздуха	%	≤ 80

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Храните материалы «ЭТМ Р 3723» в нераспечатанной оригинальной таре. Материал чувствителен к влаге, воздействию температуры.
- Обеспечьте хранение в сухом помещении, где температура находится в диапазоне от +10°С до +30°С. Избегайте экстремальных температурных условий, включая отрицательные температуры, так как они могут негативно повлиять на качество материала. Хранение при высоких температурах может увеличить вязкость материала и уменьшение количества изоцианатных групп.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на тару с составом «ЭТМ Р 3723». Экспозиция к солнечному свету может вызвать нежелательные изменения в свойствах материала.
- Соблюдайте срок годности состава «ЭТМ Р 3723», который составляет 6 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой таре. По истечении этого срока материал может потерять свои характеристики и качество. По истечении срока хранения перед использованием

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35

необходимо проверить «ЭТМ Р 3723» на соответствие нормам. При установлении соответствия материал может быть использован по назначению.

- Компоненты системы «ЭТМ Р 3723» разливают в чистую и сухую металлическую тару (ведра, бочки) ГОСТ Р 54574-2011.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПРЕПОЛИМЕРОМ «ЭТМ Р 3723»

При работе с данным продуктом необходимо строго соблюдать все меры предосторожности.

Продукт предназначен только для профессионального использования.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Данные в листе технической информации нормы носят рекомендательный характер и не могут являться основанием для юридической ответственности, так как в процессе использования материала действуют слишком много факторов, которые невозможно учитывать.

Не допускается самостоятельное внесение сторонних материалов в компоненты системы «ЭТМ Р 3723», без консультации с техническими специалистами компании Экотермикс.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35