ПОЛИИЗОЦИАНАТНЫЙ ПРЕПОЛИМЕР «ЭТМ Р 3762»

ОПИСАНИЕ

Компонент Б «ЭТМ Р 3762», являющийся модифицированной смесью изоцианатов на основе PMDI, простых полиэфиров и добавок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Полиизоцианатный преполимер «ЭТМ Р 3762» используется для производства связующих и клеев для изготовления сэндвич панелей, а также может использоваться в сочетании с полиолами для производства гибких покрытий, с высокой износоустойчивостью.
.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Жидкость от светло- до темно-коричневого цвета
Содержание изоцианатных групп, %	10-14
Вязкость при 25°С, мПа·с	2000-10000
Плотность, г/см^3	1,10-1,25

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		
Температура воздуха	°С	20 ± 2
Относительная влажность воздуха	%	≤ 80

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Храните материалы «ЭТМ Р 3762» в нераспечатанной оригинальной таре. Материал чувствителен к влаге, воздействию температуры.
- Обеспечьте хранение в сухом помещении, где температура находится в диапазоне от +10°С до +25°С (рекомендуется хранение при температуре не выше +23°С). Избегайте экстремальных температурных условий, включая отрицательные температуры, так как они могут негативно повлиять на качество материала. Хранение при высоких температурах может увеличить вязкость материала и вызвать уменьшение количества изоцианатных групп.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на тару с составом «ЭТМ Р 3762». Экспозиция к солнечному свету может вызвать нежелательные изменения в свойствах материала.
- Соблюдайте срок годности состава «ЭТМ Р 3762», который составляет 6 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой таре. По истечении этого срока материал может потерять свои характеристики и качество. По истечении срока хранения перед использованием необходимо проверить «ЭТМ Р 3762» на соответствие нормам. При установлении соответствия материал может быть использован по назначению.
- Компоненты системы «ЭТМ Р 3762» разливают в чистую и сухую металлическую тару (ведра, бочки) ГОСТ Р 54574-2011.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПРЕПОЛИМЕРОМ

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35

«ЭТМ Р 3762»

При работе с данным продуктом необходимо строго соблюдать все меры предосторожности.

Продукт предназначен только для профессионального использования.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Данные в листе технической информации нормы носят рекомендательный характер и не могут являться основанием для юридической ответственности, так как в процессе использования материала действуют слишком много факторов, которые невозможно учитывать.

Не допускается самостоятельное внесение сторонних материалов в компоненты системы «ЭТМ Р 3762», без консультации с техническими специалистами компании Экотермикс.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35