ПОЛИИЗОЦИАНАТНЫЙ ПРЕПОЛИМЕР «ЭТМ Е 626»

ОПИСАНИЕ

Влагоотверждаемый полиизоцианатный преполимер «ЭТМ Е 626», являющийся модифицированной смесью изоционатов на основе MDI, простых полиэфиров и добавок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в качестве связующего при изготовлении низкоплотных изоляционных плит из древесного волокна, термоизоляционных плит, сэндвич-панелей и перегородок в качестве соединения дерева и изделий на основе целлюлозного волокна. Также используется в производстве литьевых компаундов и преполимеров.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Жидкость от бесцветного до темно-коричневого цвета без видимых посторонних включений
Содержание изоцианатных групп, %	25-28
Вязкость при 23°С, мПа	600-700
Плотность, г/см^3	1,10-1,25

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		
Температура воздуха	°С	20 ± 2
Относительная влажность воздуха	%	≤ 80

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Храните материалы «ЭТМ Е 626» в нераспечатанной оригинальной таре, в условиях, исключающих попадание влаги, загрязнений.
- Обеспечьте хранение в крытом сухом помещении, где температура находится в диапазоне от +10°С до +30°С. Избегайте экстремальных температурных условий, включая отрицательные температуры, так как они могут негативно повлиять на качество материала. Хранение при высоких температурах может привести к увеличению вязкости, а хранение при температурах ниже рекомендуемых – к кристаллизации.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на тару с составом «ЭТМ Е 626». Экспозиция к солнечному свету может вызвать нежелательные изменения в свойствах материала.
- Соблюдайте срок годности состава «ЭТМ Е 626», который составляет 6 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой таре. По истечении этого срока материал может потерять свои характеристики и качество.
- Компоненты «ЭТМ Е 626» разливают в чистую и сухую металлическую тару (ведра, бочки) ГОСТ Р 54574-2011.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПОЛИИЗОЦИАНАТНЫМ ПРЕПОЛИМЕРОМ «ЭТМ Е 626»

При работе с данным продуктом необходимо строго соблюдать все меры предосторожности.

Внимательно изучите текст и предупреждающие обозначения на заводской этикетке. Для получения более подробной информации об опасных компонентах и мерах предосторожности, обратитесь к паспорту техники безопасности, доступному в техническом отделе производителя Экотермикс. Продукт предназначен только для профессионального использования.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Данные в листе технической информации нормы носят рекомендательный характер и не могут являться основанием для юридической ответственности, так как в процессе использования материала действуют слишком много факторов, которые невозможно учитывать.

Не допускается самостоятельное внесение сторонних материалов в состав «ЭТМ Е 626», без консультации с техническими специалистами компании Экотермикс.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35