АЛИФАТИЧЕСКИЙ ПОЛИИЗОЦИАНАТ «ЭТМ А-3370»

ОПИСАНИЕ

Алифатический полиизоцианат «ЭТМ А-3370», являющийся модифицированной смесью изоцианатов на основе HDI, простых полиэфиров и добавок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в качестве связующего при изготовлении светостойких полиуретановых покрытий, мастик, грунтов. Получаемые при использовании «ЭТМ А-3370» в качестве отвердителя покрытия отличаются химической и атмосферной стойкостью, гибкостью и устойчивостью к механическим повреждениям.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Светлая жидкость без видимых посторонних включений
Содержание изоцианатных групп, %	9-14
Вязкость при 25°С, мПа·с	2600-5000
Плотность, г/см^3	1,00-1,20

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		
Температура воздуха	°С	20 ± 2
Относительная влажность воздуха	%	≤ 80

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Храните материалы «ЭТМ А-3370» в нераспечатанной оригинальной таре. Материал чувствителен к влаге, воздействию температуры.
- Обеспечьте хранение в сухом помещении, где температура находится в диапазоне от +5°С до +30°С. Избегайте экстремальных температурных условий, включая отрицательные температуры, так как они могут негативно повлиять на качество материала. Хранение при высоких температурах может увеличить вязкость материала и вызвать изменение цвета. В процессе хранения при низких температурах возможно затвердевание материала, что решается кратким нагревом.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на тару с составом «ЭТМ А-3370». Экспозиция к солнечному свету может вызвать нежелательные изменения в свойствах материала.
- Соблюдайте срок годности состава «ЭТМ А-3370», который составляет 6 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой таре. По истечении этого срока материал может потерять свои характеристики и качество. По истечении срока хранения перед использованием необходимо проверить «ЭТМ А-3370» на соответствие нормам. При установлении соответствия материал может быть использован по назначению.
- Компоненты системы «ЭТМ А-3370» разливают в чистую и сухую металлическую тару (ведра, бочки) ГОСТ Р 54574-2011.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Данные в листе технической информации нормы носят рекомендательный характер и не могут являться основанием для юридической ответственности, так как в процессе использования материала действуют слишком много факторов, которые невозможно учитывать.

Не допускается самостоятельное внесение сторонних материалов в компоненты системы «ЭТМ А-3370», без консультации с техническими специалистами компании Экотермикс.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35