ПОЛИИЗОЦИАНАТНЫЙ ПРЕПОЛИМЕР «ЭТМ TD E 15»

ОПИСАНИЕ

Компонент Б «ЭТМ TD E 15», являющийся модифицированной смесью изоцианатов на основе TDI, простых полиэфиров и добавок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в качестве связующего при изготовлении полиуретановых мастик, грунтов, прочих гибких покрытий, герметиков, компаундов. В сочетании с различными по составу эфирами может быть получено, к примеру, покрытие для перекрытия трещин в бетонном основании, системы для покрытия плоских крыш.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Светлая жидкость без видимых посторонних включений
Содержание изоцианатных групп, %	4,2-4,6
Вязкость при 25°С, мПа·с	6000-8000
Плотность, г/см^3	0,95-1,20

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		
Температура воздуха	°С	20 ± 2
Относительная влажность воздуха	%	≤ 80

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Храните материалы «ЭТМ TD E 15» в нераспечатанной оригинальной таре. Материал чувствителен к влаге, воздействию температуры.
- Обеспечьте хранение в сухом помещении, где температура находится в диапазоне от +10°С до +30°С. Избегайте экстремальных температурных условий, включая отрицательные температуры, так как они могут негативно повлиять на качество материала. Хранение при высоких температурах может увеличить вязкость материала.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на тару с составом «ЭТМ TD E 15». Экспозиция к солнечному свету может вызвать нежелательные изменения в свойствах материала.
- Соблюдайте срок годности состава «ЭТМ TD E 15», который составляет 6 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой таре. По истечении этого срока материал может потерять свои характеристики и качество. По истечении срока хранения перед использованием

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35

необходимо проверить «ЭТМ TD E 15» на соответствие нормам. При установлении соответствия материал может быть использован по назначению.

- Компоненты системы «ЭТМ TD E 15» разливают в чистую и сухую металлическую тару (ведра, бочки) ГОСТ Р 54574-2011.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПОЛИИЗОЦИАНАТНЫМ ПРЕПОЛИМЕРОМ «ЭТМ TD E 15»

При работе с данным продуктом необходимо строго соблюдать все меры предосторожности.

Внимательно изучите текст и предупреждающие обозначения на заводской этикетке. Для получения более подробной информации об опасных компонентах и мерах предосторожности, обратитесь к паспорту техники безопасности, доступному в техническом отделе производителя Экотермикс.

Продукт предназначен только для профессионального использования.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Данные в листе технической информации нормы носят рекомендательный характер и не могут являться основанием для юридической ответственности, так как в процессе использования материала действуют слишком много факторов, которые невозможно учитывать.

Не допускается самостоятельное внесение сторонних материалов в компоненты системы «ЭТМ TD E 15», без консультации с техническими специалистами компании Экотермикс.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35