ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СИСТЕМА «ЭТМ 415»

ОПИСАНИЕ

Полиуретановая двухкомпонентная система Экотермикс «ЭТМ 415» применяется для производства изделий с абразивными свойствами, в частности – косметической пемзы.

Полиольный компонент (компонент А) «ЭТМ 415» представляет собой готовый к использованию полиольный компонент, содержащий смесь простых полиэфиров и специальных добавок. Компонент Б – полиизоцианат.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	Жидкость от бесцветного до коричневого цвета без видимых посторонних включений
Испытания по технологической пробе при 25°С: Время старта, секунд Время гелеобразования, секунд Плотность при свободном вспенивании, кг/м^3	 20-45 100-200 100-160
Внешний вид отвержденного пенополиуретана	Жесткий вспененный материал. Мелкоячеистая структура с незначительным количеством укрупненных ячеек

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		
Температура воздуха	°С	20 ± 2
Относительная влажность воздуха	%	≤ 80

Рекомендуемое соотношение А : Б – 100:191; 100:220

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Храните материалы «ЭТМ 415» в нераспечатанной оригинальной таре. Материал чувствителен к влаге, воздействию температуры.
- Обеспечьте хранение в сухом помещении, где температура находится в диапазоне от +10°С до +30°С. Избегайте экстремальных температурных условий, включая отрицательные температуры, так как они могут негативно повлиять на качество материала. Хранение при высоких температурах может увеличить вязкость материала.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на тару с составом «ЭТМ 415». Экспозиция к солнечному свету может вызвать нежелательные изменения в свойствах материала.
- Соблюдайте срок годности состава «ЭТМ 415», который составляет 12 месяцев со дня изготовления в герметично закрытой таре. По истечении этого срока материал может потерять свои характеристики и качество. По истечении срока хранения перед использованием необходимо проверить «ЭТМ 415» на соответствие нормам. При установлении соответствия материал может быть использован по назначению.
- Компоненты системы «ЭТМ 415» разливают в чистую и сухую металлическую тару (ведра, бочки) ГОСТ Р 54574-2011. Также возможна поставка в пластиковых емкостях объемом 1 м^3.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ СОСТАВОМ «ЭТМ 415»

При работе с данным продуктом необходимо строго соблюдать все меры предосторожности.

Внимательно изучите текст и предупреждающие обозначения на заводской этикетке. Для получения более подробной информации об опасных компонентах и мерах предосторожности, обратитесь к паспорту техники безопасности, доступному в техническом отделе производителя Экотермикс.

Продукт предназначен только для профессионального использования.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Данные в листе технической информации нормы носят рекомендательный характер и не могут являться основанием для юридической ответственности, так как в процессе использования материала действуют слишком много факторов, которые невозможно учитывать.

Не допускается самостоятельное внесение сторонних материалов в компоненты системы «ЭТМ 415», без консультации с техническими специалистами компании Экотермикс.

ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35