# Полиуретановый двухкомпонентный клей ЭТМ 7715

## ОПИСАНИЕ

Полиуретановый двухкомпонентный безсольвентный клей ЭТМ 7715 состоит из изоцианата и полиола. Используется для производства гибкой упаковки. Не содержит растворители. Отверждается при комнатной температуре.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для ламинации пленок и фольги для производства упаковки, используемой для продуктов питания. Подходит для пленок с повышенным содержанием скользящих добавок. Обладает повышенной термо- и химической стойкостью на структурах пленка/пленка.

## СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Основа | |
| Компонент А<br>Компонент В | полиол<br>изоцианат |
| Соотношение компонентов А:Б по массе | 100 : 50 |
| Жизнеспособность композиции, мин | 5-30 |
| Вязкость при плюс 25°С, мПа·с | 1200-1700 |
| Гарантийный срок хранения, мес | 12 месяцев с даты изготовления |

| УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | | |
|---|---|---|
| **Температура воздуха** | °С | 20 ± 2 |
| **Относительная влажность воздуха** | % | ≤ 80 |

## ФАСОВКА

5, 10, 20, 50, 200 кг, кратно массовому соотношению А : Б.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следует учесть, что компонент А – 4-го, а компонент Б – 3-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Работу с компонентами проводят в спецодежде, резиновых или хлопчатобумажных перчатках, с работающей приточно-вытяжной вентиляцией.
Контакт компонентов с кожей или слизистой оболочкой глаз может вызвать раздражение. При попадании компонентов в глаза необходимо их промыть водой в течение 15 минут и обязательно обратиться к врачу, при попадании на открытые участки кожи – следует удалить ватным тампоном и тщательно вымыть теплой водой с мылом.



ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35

Клей ЭТМ 7715 является безопасным материалом и не выделяет в процессе эксплуатации при обычных условиях токсичных веществ.

## Транспортировка и хранение

Перевозка компонентов системы осуществляется всеми видами транспорта крытого типа в условиях, исключающих увлажнение, загрязнение, механические повреждения тары и воздействие солнечных лучей. Перевозку и хранение компонентов системы следует осуществлять при температурах не ниже +5 °С и не выше + 30°С.
Открытую упаковку с остатками компонентов системы хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Установленный срок годности компонентов системы 12 месяцев (при условии хранения в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке). По истечении срока годности компоненты системы подлежат проверке на соответствие требованиям действующих ТУ и, в случае подтверждения их пригодности, могут быть использованы по назначению.

## Юридическая справка

Техническое описание и рекомендации по применению и утилизации материалов даны на основании лабораторных испытаний и практического применения при условии правильного хранения и нормальных условиях нанесения в соответствии с рекомендациями ООО «Экотермикс».
Завод не имеет возможности контролировать процесс хранения, нанесения, условий эксплуатации готовых изделий и несет ответственность только за качество материала при поставке его потребителю и гарантирует его соответствие нашим стандартам.
Завод не несет ответственности за дефекты, образовавшиеся в результате некорректного применения данного продукта. Гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации.



ООО «Экотермикс» Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,
дом 14 корпус А, офис 69
Email: opt@ecotermix.ru
Тел.: 8 800 350-71-35