

ЭТМ Л60А (компаунд)

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОПИСАНИЕ:

Двухкомпонентная полиуретановая система холодного отверждения, предназначенная для получения эластичных матриц изделий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Система применяется для устройства:

- формы для искусственного камня, гипсовые, бетонных изделия;
- архитектурные элементы и декоративные изделия;
- заливки металлических валов;
- изготовления деталей различного применения.

СОСТАВ:

Компонент А — смесь полиэфиров с функциональными добавками.

Компонент Б — полиуретановый преполимер.

Физические свойства компонентов:

	Единицы измерения	Компонент А	Компонент Б	Метод
Динамическая вязкость	мПа·с	1500-3000 (25°C)*	2000-4000 (25°C)**	*ГОСТ 1929-87 **ASTM D 4889
Плотность	г/см ³	1,0-1,2 (25°C)*	1,1-1,25 (25°C)**	*ГОСТ 18995.1-73 **ASTM D 891
Срок хранения	мес	6	6	

Соотношение компонентов при переработки¹

	Название	Массовая часть
Компонент А	ЭТМ Л60А	100
Компонент Б	Преполимер ²	100

Характеристики реакции при рекомендуемых условиях³

	Значение
Время жизни, мин	10 – 20
Время постотверждения, ч	24
Время до эксплуатации, суток	3
Твердость по Шору А, усл.ед.	60 ± 5

¹ Допускается небольшое отклонение в соотношении, но не более 5%.

² Или его аналог, применение которого согласовано с техническим отделом ООО «Экотермикс».

³ Данные относятся к испытаниям, проводимым в соответствии с документацией производителя с использованием лабораторной мешалки. Температура компонентов – 25±0.5°C, скорость вращения мешалки – 200-500 об/мин. Время перемешивания 30-60 секунд. Соотношение 100:100. Материал замешивается в стакане, затем выливается в тарелку (слой заливки не более 1 см).

Все приведенные значения напрямую зависят от условий переработки, их следует рассматривать как ориентировочные.



ЭТМ Л60А (компаунд)

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Условия переработки

	Значение
Температура воздуха, °C	$\geq +10$
Температура основания / формы, °C	+15...20
Влажность основания, %	≤ 3
Относительная влажность воздуха, %	60 – 75
Конденсация влаги	не допускается

Критическое требование: любой контакт компонентов с влагой **недопустим**.

Технологические рекомендации

Компонент А перед применением тщательно перемешать

При кристаллизации ($t < 15^{\circ}\text{C}$):

- нагреть до $40-60^{\circ}\text{C}$ (без открытого пламени);
- выдержать до полной раскристаллизации.

После перемешивания:

- выдержать для дегазации;
- охладить до $20-25^{\circ}\text{C}$.

Технология переработки

Смешение

Оборудование: низкооборотная мешалка (≤ 300 об/мин)

Последовательность:

- взвесить необходимое количество компонента Б;
- ввести компонент А в соответствии с установленной пропорцией;
- перемешивать 1–2 минуты до однородности, особое внимание уделить вдоль стенок и дну емкости, в котором осуществляется перемешивание, во избежание непромеса.

Литье

- допускается заливка в открытые или закрытые формы⁴
- температура формы должна составлять $15-20^{\circ}\text{C}$ в тепле времена года, зимой температура формы соответственно должно составлять $18-20^{\circ}\text{C}$.
- перед применением рекомендуется обработать разделительной смазкой

⁴ при литье в открытую форму, поверхность детали может иметь легкую неровность из-за контакта с влагой из воздуха

Режимы отверждения

Стандартный режим

- температура: $20 - 25^{\circ}\text{C}$
- извлечение из формы: через 24 часа
- полный набор свойств: 48 – 72 часа



ЭТМ Л60А (компаунд)

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Опционально: для ускорения процесса набора прочности, после извлечения изделия из формы, рекомендовано провести дополнительную термообработку. Изделие помещают в термостатируемую камеру при температуре 55 – 60°C на 4 – 6 часов. По завершении выдержки изделие необходимо охладить до комнатной температуры.

Очистка оборудования

После работы все оборудование и инструмент, используемые при работе с компаундом, должны быть очищены **до отверждения**. Грубую очистку от остатков производят ножом, скребком и т.п., после чего оборудование и инструмент протирают и промывают растворителями: ацетоном, метиленхлоридом, разбавителями, ксилолом, толуолом.

Условия хранения и транспортировки

- температура хранения: +10...+25°C
- защита от влаги обязательна
- хранить в герметичной таре
- избегать замораживания

Срок хранения

6 месяцев со дня изготовления при хранении в герметично закрытой таре. По истечении срока хранения продукт может быть использован после проверки на соответствие требованиям настоящей технической документации.

Требования безопасности

При работе с полиуретановыми клеями необходимо:

- использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки и пр.);
- обеспечивать вентиляцию рабочего помещения;
- избегать контакта с кожей и влагой.

Работы должны проводиться в соответствии с требованиями промышленной безопасности и действующих санитарных норм.

