



Техническое описание продукта

Ecotermix Наливной Пол





Техническое описание продукта

Ecotermix Наливной Пол

Применение:

Для создания прочного износостойкого полимерного покрытия по минеральному основанию.



Важно:

- строго следуйте правилам работы с материалом (сопроводительные материалы, материалы на сайте)
- неукоснительно соблюдайте правила хранения материала, температурный и влажностный режим внутри помещения в процессе нанесения материала
- крайне желательно до начала работ – произвести пробное нанесение материала на площади 1 м²

Требования к основанию:

- прочность бетона не менее 150 кг/см²
- температура основания не ниже 5°C, не менее 3° выше точки росы
- влажность основания не более 5 %

Подготовка поверхности (грунтование)

Поверхность должна быть предварительно обеспылена, механически зачищена до прочного слоя бетона, очищена от грязи, следов масла, жирных продуктов, зашпатлевана (при необходимости) и загрунтована. Рекомендуем использовать грунт «Экопрайм 1 К». Перед нанесением грунта необходимо убедиться в том, что влажность бетона не превышает 5%. Рекомендуемая температура основания от +10°C до +30°C

Необходимо дать грунту высохнуть. Терпение, и только терпение! Если поверхность не приобрела полуматовый или полуглянцевый оттенок, нужно нанести второй слой грунта. Для пористых оснований необходимо нанести 2 – 3 слоя грунта, для непористых оснований 1 – 2 слоя.

Работать необходимо предварительно обезжиренным инструментом, применять только сменную обувь при работе на объекте.

Подготовка материалов (полиуретановый пол)

Перед употреблением необходимо дать отстояться материалу 24 часа при комнатной температуре.

Компонент А необходимо перемешать 2 – 3 минуты до добавления компонента Б. Для перемешивания использовать миксер – насадку. После добавления компонента Б перемешать смесь в течение 4 – 5 минут до однородного оттенка. При перемешивании нужно создать воронку по центру тары на 15 – 30% глубину тары.

При необходимости нужно добавить кварцевый песок в смесь.

Нанесение материал

Готовую смесь нанести на предварительно загрунтованную поверхность и равномерно распределить инструментом, избегая превышения 20 минутного интервала между каждой последующей заливкой. Смесь распределяется равномерными движениями раклей, шпателем или правилом.

Второй слой (в случае необходимости) наносится перпендикулярно первому не ранее, чем через 6 часов и не позднее 24 часов с момента нанесения первого слоя

Для удаления пузырьков воздуха из покрытия необходимо тщательно обработать поверхность игольчатым валиком.

Эксплуатация покрытия возможна не раньше, чем через 24 часа после нанесения при температуре в помещении не менее 20°C.

Условия хранения

Компоненты системы «Ecotermix НП СТ» хранятся в крытых складских помещениях при температуре от +5°C до +30°C в условиях, исключающих попадание влаги, загрязнений и прямых солнечных лучей. Допускается хранение продуктов под навесом или на площадке, защищенной от атмосферных осадков, загрязняющих веществ, механических повреждений и прямых солнечных лучей. Бочки должны устанавливаться пробками вверх на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов.

Гарантийный срок хранения компонентов системы «Ecotermix НП СТ- шесть месяцев со дня изготовления. По истечении указанного срока хранения продукт анализируют перед каждым применением на соответствие требованиям настоящих ТУ, и при условии соответствия, продукт может быть использован потребителем по назначению.

Меры безопасности

Работы с материалом необходимо проводить в спецодежде, защитных очках и перчатках. При работе внутри помещения необходимо обеспечить принудительную вентиляцию. Необходимо поддерживать оборудование в чистоте. Запрещается есть, пить или курить в рабочей зоне. Запрещается использовать открытый огонь и неисправное электрооборудование. В случае разлива материал необходимо засыпать песком или опилками, убрать в закрывающиеся емкости и отправить на утилизацию.

Гарантийные обязательства

Только для профессионального применения.

Несоблюдение техники безопасности и инструкции по применению продукции влечет за собой появление дефектов покрытия в гарантийный период, а также расстройство и разочарование.

Пожалуйста, воспользуйтесь QR кодом, чтобы посмотреть короткую видео инструкцию, а если у Вас остались вопросы, мы с удовольствием на них ответим!



ООО "Сема-Системс"

**Санкт-Петербург
наб. реки Смоленки д.14 корпус А, офис 69**

**8 (800) 350 31 75
8 (812) 467 36 51
opt@ecotermix.ru
www.ecotermix.ru**